



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1 АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ, ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ.

НАЗНАЧЕНИЕ. Для защиты и окраски чистого и уже прокорродировавшего металла с толщиной прочно связанной ржавчины не более 100 мкм. Рекомендуется для защиты металлоконструкций, опор линий электропередач, наружной поверхности трубопроводов и резервуаров, декоративных ограждений, фонарных столбов, кованой мебели, дверей, ворот и др.

СОСТАВ. Алкидно-уретановый лак, антикоррозионные пигменты, преобразователь ржавчины, наполнители, органические растворители, сиккатив, стабилизирующие вещества.

СВОЙСТВА. Преобразует ржавчину в защитный слой, не требует грунтования, идеально выравнивает поверхность, образует декоративное атмосферостойкое покрытие, срок службы которого не менее 5 лет.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Новую металлическую поверхность очистить от загрязнений, обработать абразивным инструментом, очистить от пыли, затем обезжирить растворителем, протереть х/б тканью, не оставляющей ворсинок и высушить. С ржавых поверхностей удалить рыхлые и сыпучие верхние слои ржавчины, обезжирить растворителем и высушить.

ПРИМЕНЕНИЕ. Тщательно перемешать. При необходимости разбавить ксилолом, сольвентом или их смесью в соотношении 1:1. Наносить кистью, валиком или распылением, в 1-2 слоя при температуре воздуха не ниже 5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Допускается нанесение методом «мокрый по мокрому» с межслойной выдержкой не более 20 мин.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ. При температуре (20±2)°C – 8 ч. При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться.

РАСХОД. 50-180 г/м² на один слой, в зависимости от цвета.

РЕКОМЕНДАЦИИ. При хранении допускается загустение грунт-эмали, для разбавления необходимо добавить растворитель в количестве не более 10% (от массы грунт-эмали) и тщательно перемешать. При окраске рекомендуется использовать грунт-эмаль одной партии или смешать необходимое количество грунт-эмали в одной ёмкости, чтобы обеспечить равномерный тон.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Ксилол, сольвент.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Беречь от огня! При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Использовать спецодежду, резиновые перчатки, индивидуальные средства защиты органов дыхания. При попадании материала на кожу - промыть её теплой водой с мылом. Не допускать попадания лакокрасочной продукции в канализацию, водоём, почву.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. В плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте!

УТИЛИЗАЦИЯ. Тару с остатками материала плотно закрыть укупорочными средствами и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов!

СРОК ГОДНОСТИ- 24 месяца с даты изготовления.

ТУ 20.30.12-001-72619308-2018