

# ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 в 1

## алкидно-уретановая



**Область применения.** Для окрашивания чистого и уже прокорродировавшего металла с толщиной прочно связанной ржавчины не более 100 мкм, без предварительного грунтования.

**Состав.** Алкидно-уретановый лак, пигменты, наполнители, сиккатив, органические растворители, добавки специального назначения.

**Время высыхания** одного слоя – не более 6-8 часов.

**Расход** на один слой – 40–120 г/м<sup>2</sup>

**Срок годности** – 24 месяца.

**Фасовка:** 0,9; 1,9; 20 кг.

- Преобразует ржавчину в защитный слой
- Защищает от возникновения коррозии
- Образует высокогляцевое покрытие
- Ускоренное высыхание
- Цвета по каталогу RAL
- Атмосферостойкость покрытия – 7 лет
- Стойкость к техническим маслам

Белый	Светло-серый RAL 7035	Серый RAL 7040	Черный RAL 9011	Желтый RAL 1018	Зеленый RAL 6002	Темно-зеленый RAL 6005
Сигнальный синий RAL 5005	Красный RAL 3020	Вишневый RAL 3003	Кр.-коричневый RAL 3009	Шоколадный RAL 8017		